

CS 655 ELIT EXTERIOR PAINT

Vopsea 100% Acrilica Impermeabila Cu Luciu Scăzut Pentru Uz Exterior



Vopsea elastomerică etanșizantă, 100% acrilică foarte rezistentă care oferă un finisaj cu luciu scăzut, betonului proaspăt sau anterior vopsit, zidăriei și peretilor din cărămidă, precum și metalului și lemnului. Când este aplicată conform indicațiilor, oferă un înveliș rezistent la temperatura și intemperii, suficient de flexibil pentru a acoperi fisurile superficiale minore ce pot apărea ulterior, ceea ce ajută la menținerea naturii impermeabile a suprafeței.


Caracteristici de performanță

- Strat de vopsea gros și elastic.
- Ajută la impermeabilizarea construcțiilor de beton. Rezistă la intemperii.
- Creat pentru a rezista la curățarea prafului sau a mizeriei.
- Nuantabil.

Culori: Alb. Nuantabil în peste 35.000 de culori disponibile în gama Color Smart Paints.

Toxicitate: Nu conține plumb și mercur.

Nivel de strălucire: 5 - 15 la 60° din unghi vizual.



Ghid de performanță:

Rezistență la intemperii:

Rezistă excelent la condițiile atmosferice.

Forta ductilă la 25°C:

1,5 N/mm² (ASTM D412)

Elasticitate la 25°C

380% (ASTM D412)

Rezistență la mediu

Rezistență bună împotriva carbonării betonului

Rezistență la căldură

Rezistență adecvată la temperaturi obișnuite

Rezistență la apă:

Rezistă excelent la apă, ploaie și condens.

Rezistență la abraziuni

Rezistență rezonabilă la abraziuni

Rezistență la solvenți:

Rezistență bună împotriva neofalenei și compusilor similari. Sensibil la hidrocarburi aromatice și alcool.



VOC (Compuși organici volatili). Valoarea limită UE pentru această categorie de produs A/c tip WB: Pereti exteriori din substrat mineral, 40 g/l (2010). Acest produs conține max 19 g/l VOC.

Suprafața De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
7-9 mp/ litru în funcție de rugozitatea suprafeței. Nota: Performanța aplicării depinde și de zona în care se lucrează.	55%	125 micrometri	69 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate:	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 2-3 ore pentru reaplicare	6 mm	Nu se diluează	Pensula, Rola, Pulverizare

Pregătirea Suprafeței

Suprafața trebuie curățată de toate materialele necompacte, cum ar fi vopseaua cojită și exfoliată, murdărie, praf și încărcătură de var. Suprafața trebuie curățată de grăsimi, uleiuri, mușcăiul fiind înlăturat. Înălăturati materialele necompacte prin raziure sau sablare. Sablați materialele luciate până devin mate. Slefuirea uscată, tăierea cu flacăra și/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umedă trebuie folosită ori de câte ori este posibil. Asigurați o ventilație bună în timpul aplicării și uscării. Folosiți un echipament de protecție respiratorie adecvat. Umpleți găurile, crapăturile cu material adecvat. Grunduiți în funcție de tipul de substrat și aplicați unul sau două straturi de CS 655 Vopsea 100% Acrilică Impermeabilă Cu Luciu Scăzut după cum se indică mai jos.

Beton nou, zidărie și cărămidă: amorsați cu un strat de grund stabilizator CS 682 Primer Hidroizolant Stabilizator Pe Bază De Solvenți. Diluați în proporție de 20% cu diluant. Aplicați un strat de vopsea de perete CS 655 Vopsea 100% Acrilică Impermeabilă Cu Luciu Scăzut, lăsați să se usuce peste noapte și repetați operația.

Nivelarea lemnului: amorsați cu CS 670 Multi-Primer & Sigilant Alchidic. Finisați cu unul sau două straturi de vopsea CS 655 Vopsea 100% Acrilică Impermeabilă Cu Luciu Scăzut.

Nivelarea metalului: urmând indicațiile de pe eticheta grundului metalele feroase cu CS 668 Primer Alchidic Antirugină, grunduiți otelul galvanizat cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Bază De Apă 100% Acrilic și grunduiți aluminiul cu CS 670 Multi-Primer & Sigilant Alchidic sau CS 668 Primer Alchidic Antirugină. Finisați cu unul sau două straturi de CS 655 Vopsea 100% Acrilică Impermeabilă Cu Luciu Scăzut.

Suprafețe vopsite în prealabil: grunduiți toate suprafețele nevopsite cu amorsa stabilizatoare CS 682 Primer Hidroizolant Stabilizator Pe Bază De Solvenți, apoi aplicați peste tot un strat de grund stabilizator, potrivit instrucțiunilor de pe eticheta. Finisați cu un strat de CS 655 Vopsea 100% Acrilică Impermeabilă Cu Luciu Scăzut.

Aplicare

Agitați bine înaintea și în timpul utilizării. Aplicați cu o pensula roler sau prin pulverizare. Nu diluați. Nu utilizați produsul la temperaturi sub 10°C. Datorită grosimii necesare / strat a acestui produs, învelișul rămâne sensibil la ploaie și la umiditate mai mult decât învelișurile convenționale. Nu aplicați când sunt anticipate ploii, sau vreme umedă. Timpul de uscare este mai mare în condiții de frig / umezeală.

Curățare, Curățați pensula și echipamentul în apă caldă și săpun

Precauții de sănătate, siguranță și protecția mediului

Dacă se înghite apălați la asistenta medicală fără întârziere și prezentați eticheta produsului. Nu lăsați la îndemana copiilor. Contactul cu pielea: Clătiți bine cu apă și săpun. Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă; Apelați la asistenta medicală. Atenție! La pulverizare se pot forma picături respiratorii periculoase. Nu inhalați pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reacție alergică.

Nu aruncați în mediu înconjurător. Recomandăm să aruncați toate recipientele în locuri de deșeură adecvate, sau să fie reciclate în conformitate cu reglementările locale sau naționale. Țineți recipientul bine închis. Fisa cu date de siguranță disponibilă la cerere. Sunați la un CENTRU PENTRU INTOXICĂȚII SAU OTĂVIRE, la un doctor dacă va simțiți rău..

În caz de urgență, sunați la 112.

Amalare și Depozitare

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate: Nu are

Depozitare: Nepericuloasă, nu necesită condiții deosebite

