

CS 677 FOR WOOD&METAL ALKYD PAINT

Vopsea Alchidica Email Pentru Lemn & Metal

Pentru Uz Interior



Vopsea de calitate superioara cu rezistenta indelungata atat in interior cat si in exterior. Recomandata pentru suprafete amorsate din lemn sau metal. Excelente caracteristici de uniformizare, uscare rapida, durabilitate, retinere a culorii, rezistenta la intemperii cat si usor de spalat. Caracterizandu-se printr-un miros slab, face placuta aplicarea de interior. Nu contine plumb.


Caracteristici de performanta

- Se uniformizeaza si acopera excelent.
- Rezistenta excelenta la presiune.
- Rezista la uzura, intemperii si este durabila.
- Miros slab in timpul aplicarii.
- Folositi pe suprafete interioare si exterioare.
- Finisare satinata eleganta.
- Potrivita pentru zone cu trafic intens; zone comerciale.

Culori: Alb, negru si baze nuanabile in peste 35.000 de culori disponibile prin gama Color Smart Paints.

Toxicity: Nu contine plumb sau mercur.

Gloss Level: 25 - 30 la 60 de grade din unghi vizual



Ghid de performanta:

Rezistenta la intemperii:

Rezistenta buna la intemperii

Rezistenta la caldura

Pana la 120° C. Caldura continua va cauza ingalbenirea prematura si diminuarea calitatii.

Rezistenta la apa:

Rezistenta excelenta la apa si condens. Este lavabila.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solventi:

Rezistenta buna la solventi alifatici si alcool. Sensibil la hidrocarburile aromatice si solventi puternici.



VOC (Compusi organici volatili). Acest produs este categoria A/d tip SB. Vopsele de finisare si placare pentru lemn si metal Interior/Exterior. Pregatiti pentru utilizare, produsul contine maximum 299 g/l (2010), care este in limitele relevante UE: 300 g/l (2010).

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
15-16 mp/litru pe suprafete netede.	42%	72 micrometri	30 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate:	Diluare	Aplicare
3-4 ore la atingere 24 ore pentru reaplicare	3 mm	5% nitrodiluant	Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafetele care urmeaza sa fie vopsite trebuie curatate de toate materialele cum ar fi praf, vopsea cojita sau exfoliata. Suprafata trebuie curatata de toate urmele de grasimi, uleiuri si murdarie. Indepartati materialul necompact prin raziure si sablare. Izolati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati unul sau doua straturi de CS 677 Vopsea Alchidica Email Pentru Lemn & Metal dupa amorsare asa cum este descris mai jos.

Lemn nou: Amorsare punctata a tuturor gaurilor de cuie stemuite si a tocurilor de balamale cu CS 670 Multi-Primer & Sigilant Alchidic. Lasati sa usuce, dupa aplicati un strat de Substrat Alchid. Sablati pana devine o suprafata neteda.

Metale feroase: Indepartati rugina si materialele necompacte inainte de amorsarea metalului expus cu CS 668 Primer Alchidic Antirugina.

Suprafete vopsite anterior: Amorsati cu CS 670 Multi-Primer & Sigilant Alchidic.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul aplicarii. Aplicati cu pensula, rola sau pulverizare. Nu diluati. Nu aplicati cand temperatura aerului sau a suprafetei este sub 10° C sau cand umiditatea este ridicata. Timpul de uscare este mai mare in conditii de frig/umezeala.

Curatare,

Curatati pensulele si echipamentul cu diluant.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala.

ATENȚIE! Contine: Naphtha (petroleum), hidrogenat puternic. Lichid si vapor inflamabil. Poate cauza somnolenta sau ameteli. Daunator vietii acvatice cu efecte de lunga durata. Expunerea repetata poate cauza uscarea pielii sau crapaturi. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Feriti recipientul de surse de caldura si de flacara aprinsa. Fumatul interzis. Evitati inhalarea vaporilor, folositi o ventilatie adecvata. Purtati manusi si haine de protectie si protejati-va ochii si fata. De folosit numai afara sau in zone bine ventilate.

Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTRAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau. Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate: 44° C (Abel)

Depozitare: Vopseluri, lichid inflamabil

