

## CS 691 PROTECT WOOD COLOR

### Baiț Penetrant Pentru Lemn – Pe Baza De Apa Pentru Uz Interior / Exterior

Baiț pentru petele de pe lemn, pe baza de apa, fara miros, alcatuit din rasini speciale. Profunzimea si claritatea nuantei evidenziaza modelul natural si caracteristicile fibrei lemnoase. Se evidenziaza printr-o patrundere uniforma si uscare rapida. Poate fi nuanțat folosind cardurile de culoare pentru lemn COLOR SMART.


#### Caracteristici de performanta

- Inodor – patrundere uniforma.
- Transparent, nu acopera structura fibrei lemnoase.
- Culori populare si decorative.
- Se aplica usor, uscare rapida.
- Pentru interior.

**Culori:** Opac. Poate fi nuanțat pentru obtinerea culorilor cu ajutorul paletelor coloriste pentru lacuri de lemn Color Smart Paints.

**Toxicitate:** Nu contine plumb sau mercur.

**Nivel de stralucire:** 0-5 la 60 de grade din unghi vizual



#### Ghid de performanta:

##### Rezistenta la intemperii:

Nu se aplica.

##### Rezistenta la caldura

Nu se aplica.

##### Rezistenta la apa:

Nu se aplica.

##### Rezistenta la abraziune

Nu se aplica.

##### Rezistenta la solventi

Nu se aplica.



**VOC (Compusi Organici Volatili):** Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/f (Interior si Exterior cu pete minime de lemn). Rata de raspandire a volumelor solid umede. 130 g/l (2010). Acest produs contine maxim 60 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
8 - 10 m <sup>2</sup> /L in functie de porozitatea lemnului.	12.35%	Minima	Minima
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate:	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 1-2 ore pentru reaplicare	Nu se aplica.	Nu se dilueaza	Pensula, Rola, Pulverizare

#### Pregatirea Suprafetei

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si fara murdarie, ulei sau grasime. Indepartati complet stratul de vopsea si lac vechi sau slab aderent pentru a expune lemnul curat. Suprafetele trebuie sablate si praful de pe ele indepartat. In cazul lemnului tropical, spalati cu nitrodiluant pentru a indeparta rasinile ce duc la cresterea duratei de uscare. Daca exista mucegai acesta poate fi indepartat prin frecare cu peria si diluant antimucegai, urmandu-se instructiunile si precautiile de pe eticheta acestuia.

#### Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Nu diluati. Aplicati 1-2 straturi cu peria, trafaletul sau prin pulverizare. Culoarea efectiva dupa vopsire poate varia in functie de tipul lemnului, de culoarea naturala a acestuia, textura, porozitatea fibrei lemnoase si numarul de straturi aplicate. Finisati cu 2 sau 3 straturi de CS 693/694 Color Smart Protect Wood Lac Poliuretanic. Nu aplicati la temperaturi sub 10° C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

**Observatie:** daca este necesara o protectie sporita impotriva gaurilor din lemn, a insectelor, ciupercilor si altor microorganisme, utilizati tratamentul pentru lemn CS 690 Conservant Pe Baza De Apa.

#### Curatare

Curatati echipamentul folosit in apa calda cu sapun imediat dupa folosire.

#### Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala.

Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTRAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau.

In caz de urgenta, sunati la 112.

#### Ambalare si Depozitare

**Dimensiuni:** 0,75 litri, 2,25 litri

**Punct de inflamabilitate:** nu are

**Depozitare:** Nepericulos, fara cerinte speciale

