

CS 698 FINISH CONCRETE

Lac Acrilic din Poliuretan Pe Baza De Apa

Pentru Uz Interior/ Exterior



Lac acrilic poliuretanic, pe baza de apa, fara miros cu proprietatea de a nu ingalbeni. Aplicata direct pe piatra naturala, confera o protectie de lunga durata. Se caracterizeaza printr-o patrundere profunda in materialul pe care este aplicat, nu se cojeste, este usor de aplicat si se usuca repede. Ideala pentru aplicarea pe piatra poroasa, mozaic dar si pentru materiale de constructie artificiale cum ar fi: caramida, tigla, plafonul sau beton. Potrivit pentru betonul turnat din subsol, fabricat cat si pentru podele din casa.


Caracteristici de performanta

- Protejeaza si infrumusesteaza betonul si alte materiale poroase de constructii.
- Folositi pe suprafete de interior si exterior.
- Retentie buna a culorii, respinge apa, nu formeaza pelicula, nu se cojeste

Culori: Transparent. Nu se nuanteaza.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de stralucire: 20-25 la 60 de grade din unghi vizual



Ghid de performanta:

Rezistenta la intemperii:

Rezista excelent.

Rezistenta la caldura

Nu se aplica.

Rezistenta la apa:

Rezistenta la ploaie si condens.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solventi

Rezistenta la alcool si chimicale de gospodarie. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alti solventi puternici.



VOC (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/I tip WB (Un pachet de acoperire de performanta). 140 g/l (2010). Acest produs contine max 139 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
8-10 mp/litru in functie de porozitatea suprafetei.	31.70%	minima	minima
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate:	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 3 ore pentru reaplicare	nu se aplica	prima mana: 1/1 cu apa	Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata trebuie sa fie uscata si curata de toate petele de grasime, ceara si mizerie. Suprafetele netede si neporoase trebuiesc sablate inainte de a aplica CS 698 Lac Acrilic din Poliuretan Pe Baza De Apa. Folositi o solutie de acid clorhidric pentru a sabla betonul, apoi spalati bine si lasati sa se usuce complet cel putin 24 de ore inainte de a aplica vopseaua. Urmati instructiunile de siguranta si sanatate de pe eticheta acidului clorhidric. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Primul strat de vopsea aplicata trebuie diluat 1/1 cu apa, iar dupa uscare se mai aplica unul sau doua straturi nediluate. **Nota:** Suprafetele vopsite in conditii de umiditate s-ar putea sa aiba luciul inegal, dar in timp se uniformizeaza. Timpul de uscare este mai lung in conditii frig/umezeala.

Curatare

Curatati echipamentul folosit in apa calda cu sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Nu aruncati in mediu inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Tineti recipientul bine inchis. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTRAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau. In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: Nepericulos, fara cerinte speciale

