

CS 705 CLASIC EXTERIOR PAINT

Vopsea 100% Acrilica Cu Finisaj Mat Pentru Uz Exterior



Vopsea acrilica 100% pentru exterior cu proprietati exceptionale de rezistenta la intemperii. Recomandata pentru suprafete de zidarie cum ar fi ipsos, beton, stuc si caramida, precum si pentru lemn. Ideala pentru cladirile din beton cu expunere la mare. Aplicata intr-un strat se usuca permitand materialului sa respire si sa reziste la golurile de aer.


Caracteristici de performanta

- Finisare exterioara mata de durabilitate ridicata.
- Respirabilă, rezistent la goluri de aer.
- Se aplica si se curata rapid, aplicare rapid a celui de-al doilea strat.
- Rezistentă la decolorare.

Culori: Alb. Nuantabil in peste 3.5000 de nuante disponibile in gama Color Smart Paints.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur

Nivel de stralucire: 0-5 la 60° din unghi vizual.



Ghid de performanta:

Rezistenta la intemperii:

Rezistenta sporita la intemperii, urme, schimbarea culorii si curatare.

Rezistenta la conditiile de mediu

Asigura o buna rezistenta la carbonarea betonului CS 705 are R(CO₂) > 50m cand este aplicat corect.

Rezistenta la caldura

Fluiditate la peste 60°C.

Rezistenta la apa:

Rezista la apa si condens

Rezistenta la abraziuni

Rezistenta buna la abraziuni.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la diluanti. Sensibila hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/c tip WB: Pereti exteriori din substrat mineral, 40 g/l (2010). Acest produs contine max 39 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire

10-11 mp/litru, pe suprafetele netede. Zona de acoperire depinde de textura si porozitatea suprafetei.

Volume Solide

46%

Grosimea Peliculei Umede

100 micrometri

Grosimea Peliculei Uscate

46 micrometri

Timp De Uscare La 20°C

1 ora la atingere
3-4 ore pentru reaplicare

Flexibilitate:

6 mm

Diluare

5% apa

Aplicare

Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie eliberata de materialul necompact cum ar fi zugraveala cojita sau exfoliata, praf, beton salin si incarcatura de var. Suprafata trebuie curatata de toate urmele de grasime, ulei sau murdarie. Indepartati materialul necompact prin sablare si raziure. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati 2 straturi CS 705 Vopsea 100% Acrilică Cu Finisaj Mat dupa amorsare asa cum este prezentat mai jos.

Beton si zidarie noua: Amorsati cu CS 682 Primer Hidroizolant Stabilizator Pe Bază De Solventi sau CS 681 Amorsa Rezistenta La Alcalii, sau cu CS 692 Primer Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa in conformitate cu prescriptiile de pe eticheta.

Beton si caramida nevopsite si alterate de intemperii: Amorsati cu CS 682 Primer Hidroizolant Stabilizator Pe Bază De Solventi, in conformitate cu prescriptiile de pe eticheta sau cu CS 692 Primer Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa in conformitate cu prescriptiile de pe eticheta.

Suprafetele copsite anterior: Amorsati cu CS 682 Primer Hidroizolant Stabilizator Pe Bază De Solventi sau cu CS 681 Amorsa Rezistenta La Alcalii.

Lemn nou: Amorsati cu CS 670 Multi-Primer & Sigilant Alchidic. Finisati sau CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Bază De Apă 100% Acrilic.

Aplicare

Agitati bine inaintea folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Diluati 5% cu apa curata. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare,

Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

Precautiile de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: Nepericulos, fara cerinte speciale

