

CS 681 ULTRA PRIMER

Amorsa Rezistenta La Alcalii Pe Baza De Apa Pentru Uz Interior/Exterior



Un produs colorant 100% acrilic pentru amorsarea si izolarea betonului si zidariei noi, rezistent la alcalinizarea care poate cauza deteriorarea prematura a vopselei. Asigurati-va ca suprafetele sunt perfect curate inainte de prima aplicare. Se poate folosi sub vopseaua emulsionata si vopseaua de zidarie. Pentru uz interior si exterior


Caracteristici de performanta

- Aderenta excelenta.
- Uscarea rapida permite aplicarea unui alt strat in aceeasi zi.
- Aspirabil – Rezistenta la goluri (bule de aer) pe constructie noua
- Formula acrilica rezistenta la alcalii.
- Acoperire buna, pe suprafetele netede pentru o finisare de calitate superioara.

Culori: Alb. Se poate nuanta cu colorantii Color Smart Paints in culori deschise pentru o acoperire suplimentara.

Toxicitate: Nu contine plumb si mercur

Nivel de Luciu: Mat



Ghid de performante:

Rezistenta la intemperii: Rezistenta excelenta la intemperii. Strat de acoperire cu Color Smart Paint finisare acrilica.

Rezistenta la conditiile de mediu: Asigura buna rezistenta la carbon betonului cand este acoperit in cantitati de intindere recomandate.

Rezistenta la caldura: Pana la 65°.

Rezistenta la abraziune: Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solventi: Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs tip A/g: amorsa. 30 g/l (2010). Acest produs contine max 29 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
9-10 mp/litru pe suprafete netede in functie de textura si porozitatea suprafetei.	27%	111 micrometri	30 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate :	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 2 ore pentru reaplicare	6 mm	5% apa	Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata care urmeaza a fi zugravita trebuie eliberata de materialul necompact cum ar fi zugraveala cojita sau exfoliata mușcegii, saruri de beton sau calcar. De asemenea, trebuie indepartata orice urma de praf, murdarie sau grasime. Rezidurile de materiale vor fi inlaturate prin raziure sau slefuire. Matuiti zonele lucioase prin slefuire. Aplicati un strat de CS 681 Amorsa Rezistenta La Alcalii Pe Baza De Apa.

Beton nou si zidarie: Suprafata trebuie uscata bine inainte de a aplica amorsa.

Suprafetele vopsite anterior: Pregatiti suprafata inainte si uscati bine, asigurandu-va ca suprafata este curata.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati cu rola pensula sau prin pulverizare. Nu diluati. Nu aplicati la temperaturi sub 10 grade C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

Curatati echipamentul folosit in apa calda cu sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate: Nu are

Depozitare: Nepericuloasa, nu necesita conditii deosebite

